

Table 1: ISO 105 B02 TEST SONUÇLARI

RENKLER	Test Sonuçları
UV LACİVERT 001	7
UV LACİVERT 002	8
UV MAVİ 001	7- 8
UV KIRMIZI 001	7- 8
UV BORDO 002	8
UV YEŞİL 001	8+
UV YEŞİL 002	7
UV YEŞİL 003	8+
UV GRİ 001	7+
UV GRİ 002	6
UV TURUNCU 001	8
UV SARI 001	8+
UV SARI 002	6
UV BEJ 001	6+
UV BEJ 002	6+

Test Standardı: ISO 105 B02

Şartlandırma Süresi: 1000 saat

Test Numunesi: 300 denye 96 filament, Yarı Mat, Tekstürize Polyester İplik